

ALLMAX SATEN

ÇİMENTO ESASLI İNCE SATEN SIVA

Ürün Tanımı:

İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sıvalı yüzeylerde, alçı siva ve alçı levha yüzeylere boyaya hazır pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılan çimento esaslı ince saten siva.

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,
Duvar ve tavanda,
Brüt beton yüzeylerde kullanılır.

Özellikler:

Elle uygulanır.
Son katta pürüzsüz, boyaya hazır bir yüzey sağlar.
Beyaz renklidir.
Polimer katkıdır.
Suya ve dona dayanıklıdır.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Beyaz Renkli Toz
Kuru Birim Ağırlık: $1100 \pm 200 \text{ kg/m}^3$
Uygulama Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$
Su Karışım Oranı: 7,5-8,0 Litre/Torba
Uygulanabilir Kalınlık: 2-3 mm
Kuruma Süresi: 24 saat
Parlaklık: Mat; G_3
Kuru Film Kalınlığı: > 400 ; E_5
Tane Büyüklüğü (mm): <300 ; S_2
Su Buharı Aktarım Hızı, $g/(m^2.gün)$: V_0
Su Aktarım Hızı, $kg/(m^2.saat^{0,5})$: W_0
Çatlak Örtme: A_0
CO₂ Geçirgenliği: C_0
Küf Gelişimine Direnç: K_2
Yangına Tepki: A1

Yukarıdaki değerler $+23^\circ\text{C}$ 'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yüzey kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilir. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.

Uygulama:

20 kg. **Allmax Saten**, yaklaşık 7,5-8,0 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır. Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır. Hazırlanan harç 5-10 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç çelik mala ile uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir. Daha kalın uygulamalarda iki kat halinde; ikinci kat ilk kat yeterince çekince uygulanır. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için ince bir zımpara yapılabilir.

Uyarılar:

Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.

Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Allmax Saten uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.

Uygulamanın +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

Rüzgarlı havalarda harç hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.

Direkt güneş altında uygulanmaması tavsiye edilir.

Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatları dışına çıkmayınız.

Tüketim:

Yaklaşık 1,2 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Tüketim miktarı laboratuvar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

20 kg kraft torba.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

Risk Tanımları:

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarını solumayınız.

S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. **Allmax Yapı Kimyasalları**, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Allmax Yapı Kimyasalları** sorumlu tutulamaz. Bu nedenle **Allmax Yapı Kimyasalları** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. **Allmax Yapı Kimyasalları** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. **(04/2013)**