

BETOMAX EM2

EMİCİ YÜZEYLER İÇİN AKRİLİK ESASLI ASTAR

Ürün Tanımı:

Emiciliği yüksek çimento ve alçı bazlı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve yüzeydeki gevşek dolgu ve tozların yüzeye yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılan akrilik esaslı astar.

Bayındırlık Poz No: 04.466/2

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,
Yatay ve düşey uygulamalarda,
Alçı, alçı levhalı, kireçli siva, gazbeton, beton, siva, sunta gibi emici yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin suyunu hızlı kaybetmesini ve kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek ve yapışma mukavemetini arttırmak için kullanılır
Fayans-seramik kaplama, yalıtım, boya gibi uygulamalardan önce, tozumayı önlemek ve verimi arttırmak için uygulanır.

Özellikler:

Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
Yüzeylerin emiciliğini azaltarak, verimliliği artırır.
Çimento ve alçı esaslı siva ve benzeri ürünler için uzun çalışabilme süresi sağlar
Emici yüzeylere yapılan çimento esaslı kaplamalarda hızlı su kaybından kaynaklanan çatlamaları önler.
Seramik yapıştırma uygulamalarında tozumayı önleyerek yapıştırıcının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Beyaz renkli sıvı

Yoğunluk: ~ 1,00 kg/litre

Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C

Kuruma Süresi: 45-60 dakika

İkinci Kat Uygulama Süresi: 60-90 dakika

Servis Sıcaklığı: -30°C ile +80°C

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Uygulama:

Yüzeyin sağlam olduğundan ve kürünü aldığından emin olunmalıdır

Yüzey yapışmayı önleyecek etkenlerden arındırılmalıdır

Ürünü kullanım öncesi çalkalayınız

Ürün uygulama yüzeyine rulo veya fırça ile, herhangi bir katkı malzemesi ilave etmeden, homojen şekilde uygulanmalıdır

Alçı, beton vb çok emici yüzeylerde, ürün 2 kat uygulanmalıdır

Ürün kurumadan uygulama yapılmamalıdır.

Ürünün kuruma süresi 45-60 dakikadır.

Uyarılar:

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Tüketim: 80-175 gr/m²

Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir.

Ambalaj: 10 kg. plastik bidon

Depolama ve Raf Ömrü:

Sıvı bileşeni +5°C ile +35°C arasında güneş ışığına ve dona maruz kalmayacak şekilde koruyunuz
Raf ömrü, uygun ortamda, orijinal ambalajında 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur.