

PRIMERFIX 101

PÜRÜZSÜZ YÜZEY ASTARI

Ürün Tanımı:

Akrilik polimer dispersiyon esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır ve yüksek yapışma gücüne sahip pürüzsüz yüzey astarıdır.

Bayındırlık Poz No: 04.466/3

Kullanım Alanı:

Seramik, mermer, granit, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler,
Sağlam boyalı yüzeyler (akrilik veya alkid esaslı),
Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde de astar olarak kullanılır.

Özellikler:

Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır. Yüzeylerdeki tozmuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Açık mavi sıvı

Yoğunluk: ~ 1,50 kg/litre

Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C

Kuruma Süresi: 45-60 dakika

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.

Uygulama:

Ürün iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Fırça veya rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır.

Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır.

Kuruma süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Uyarılar:

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

Primerfix 101'in sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.

Sürekli ıslak ve su altında kalan bölgelerde uygulama yapmaktan kaçınınız.

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Tüketim: 100-250 gr/m² (Tek kat için)

Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir.

Ambalaj: 1 kg. ve 3,5 kg. plastik kova

Depolama ve Raf Ömrü:

Sıvı bileşeni +5°C ile +35°C arasında güneş ışığına ve dona maruz kalmayacak şekilde koruyunuz
Raf ömrü, uygun ortamda, orijinal ambalajında 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur.